


## AEROMAG-KD® - Spray BLACK-O

Артикул-№ 9014.79; Аэрозоль

представляет собой суспензию на масляной основе для магнитно-порошковой дефектоскопии, готовую к использованию, которая идеально подходит для проведения инспекции прямо на месте. Позволяет обнаружить даже самые мелкие трещины.



### Общее описание

Применение	Магнитно-порошковая дефектоскопия; не флуоресцентная, на масляной основе
Назначение	Суспензия на масляной основе, готовая к использованию.
Стандарты и спецификации	Перед употреблением взболтать! AEROMAG-KD®-Spray Black-O отвечает требованиям и стандартам магнитно-порошковой дефектоскопии. Дальнейшая сертификация по запросу: DIN EN ISO 9934-2, AREVA NP TLV 9017.

### Способ применения

- 1) Очистить инспектируемую зону от сильных загрязнений: Удалить жиры и масло очистителем AEROMAG-KD LR-2 (Арт.-№. 9907.7) и зачистить грубой проволочной щеткой.
- 2) Нанести AEROMAG-KD® UGF, WHITE (Арт.-№. 9015.7) на сухую поверхность таким образом, чтобы рабочая поверхность окрасилась в белый цвет. При нанесении большого количества красителя дефекты могут не проявиться. Краситель должен сохнуть в течение нескольких минут.
- 3) Намагнитить ручным магнитом (например, DEUTROPULS Hand-Yoke, Арт.-№. 3444) и в процессе намагничивания нанести с расстояния 20 см AEROMAG-KD® - Black-O. Инспекционное средство должно стечь в течение нескольких минут.
- 4) Дефекты (трещины) хорошо проявляются в виде желто-зеленых флуоресцентных линий.
- 5) AEROMAG-KD® UGF, WHITE можно легко удалить при помощи очистителя AEROMAG-KD LR-2.

Инспекционный раствор можно проверить с помощью специального испытательного образца с типичными природными трещинами или при помощи специальных эталонных тестовых блоков (например FLUXA® - testblock, арт.-но. 9803 или MTU-testblock, арт.-но. 6904).

### Свойства

Размер частиц (DIN EN ISO 9934-2 )	$D_a = 3,5 \text{ мкм}$
Пенообразование	Низкое
Содержание серы и галогенов	Низкое содержание /каждого < 200 ppm
Гарантированный срок годности	3 года (при комнатной температуре)

### Дополнительная информация

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией в паспорте безопасности.